

MIROMINA

ACERO DE CALIDAD

www.acerosmiromina.com

ventasacero@molicom.com.pe



 51 949 651 200

OFICINA PRINCIPAL T.: (511) 512 3376 // Av. Los Ingenieros 154, Ate - Lima

ALMACEN LIMA : Calle los Archipiélagos Mz. "B", Lt. 24, Lurigancho - Lima

OFICINA PIURA T.: (073) 353963 // Av. Prolongación Sanchez Cerro N° 2852 - Piura



Bobinas Galvanizadas Prepintadas

Bobinas Galvanizadas Prepintadas

CARACTERÍSTICAS:

Bobinas de acero de bajo carbono, laminado en frío de calidad comercial, revestido en zinc por inmersión en caliente, en ambas superficies.

La combinación galvanizado y prepintado le otorga mejor resistencia a la oxidación medioambiental.

NORMA TÉCNICA:

ASTM A653

PRESENTACIÓN:

Bobina de 914 mm., prepintadas en la cara superior en colores según tabla, y prepintadas en la cara inferior en blanco 9003.

USO:

Muebles, cubiertas de equipos, tubos, carrocerías de buses, electrodomésticos, paneles, etc.





























COMPOSICIÓN QUÍMICA

Carbono (%) máx.	0.15 - 0.20
Manganeso (%) máx.	0.60
Fósforo (%) máx.	0.030
Azufre (%) máx.	0.035

PROPIEDADES MECÁNICAS

Límite de Fluencia (mín.)	2110 - 3850 kg./cm ² (207 - 378 MPa)
Resistencia a la Tracción (mín.)	4590 kg./cm ² (450 MPa)
Alargamiento mínimo	16%

RAL DE COLORES

Espesor (mm.)	ROJO			AZUL		MARRÓN
	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5017	RAL 8004
0.18	-			-	-	-
0.21						
0.23	-		-	-	-	-
0.25			-			
0.26	-					
0.28			-			
0.30	-					-

Garantizamos nuestros productos con certificados de calidad