

MIROMINA

ACERO DE CALIDAD

www.acerosmiromina.com

ventasacero@molicom.com.pe



Aceros Miromina



51 949 651 200

OFICINA PRINCIPAL T.: (511) 512 3376 // Av. Los Ingenieros 154, Ate - Lima

ALMACEN LIMA : Calle los Archipiélagos Mz. "B", Lt. 24, Lurigancho - Lima

OFICINA PIURA T.: (073) 353963 // Av. Prolongación Sanchez Cerro N° 2852 - Piura



Bobinas y Planchas Laminadas en Frío

BOBINAS Y PLANCHAS

MIROMINA
ACERO DE CALIDAD

Bobinas y Planchas Laminadas en Frío

CARACTERÍSTICAS:

Planchas de acero de bajo carbono, laminada en frío, full hard.

NORMA TÉCNICA:

JIS3141 SPCCSD
EN 10130

PRESENTACIÓN:

Se suministran por bobinas y planchas de 1200 x 2400 mm.

USO:

Muebles, cubiertas de equipos, tubos, carrocerías de buses, electrodomésticos, paneles, etc.

PLANCHAS LAF

Espesor (mm.)	Ancho (mm.)	Largo (mm.)	Peso Teórico (kg.)
0.55	1200	2400	12.43
0.75	1200	2400	16.96
0.85	1200	2400	19.22
1.15	1200	2400	26.00
1.45	1200	2400	32.78
1.90	1200	2400	42.96

BOBINAS LAF

Espesor (mm.)	Ancho (mm.)
0.55	1200
0.75	1200
0.85	1200
1.15	1200
1.45	1200
1.90	1200

(*) Se puede suministrar en otras longitudes previa coordinación.

PROPIEDADES MECÁNICAS

Límite de Fluencia (mín.)	1430 - 2550 kg./cm ² .
Resistencia a la Tracción (R)	-

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Carbono (%) máx.	0.02 - 0.15
Manganeso (%) máx.	0.6
Fósforo (%) máx.	0.03
Azufre (%) máx.	0.035

Garantizamos nuestros productos con certificados de calidad