

# MIROMINA

## ACERO DE CALIDAD

[www.acerosmiromina.com](http://www.acerosmiromina.com)

[ventasacero@molicom.com.pe](mailto:ventasacero@molicom.com.pe)



Aceros Miromina



51 949 651 200

OFICINA PRINCIPAL T.: (511) 512 3376 // Av. Los Ingenieros 154, Ate - Lima

ALMACEN LIMA : Calle los Archipiélagos Mz. "B", Lt. 24, Lurigancho - Lima

OFICINA PIURA T.: (073) 353963 // Av. Prolongación Sanchez Cerro N° 2852 - Piura

# Calaminas

## Zincada ondulada natural

**CARACTERÍSTICAS:** Plancha de acero zincada por inmersión en caliente, acanalada en forma de ondas conformadas en frío.

**NORMA TÉCNICA:** ASTM A653 TIPO B  
JIS G 3302/94 SGCH Full Hard

**PRESENTACIÓN:** Paquetes de 2 a 3 toneladas.

**USO:** Para coberturas de casas, almacenes, etc.



### DIMENSIONES mm.

Espesor	Ancho (mm)	Largo (mm)
0.14	800	3600
0.18	800	3600
0.20	800	3600
0.22	800	3600
0.23	800	3600
0.25	800	3600
0.30	800	3600

### COMPOSICIÓN QUÍMICA

Carbono	0.02 - 0.15%
Manganeso	0.60% máx.
Fósforo	0.03% máx.
Azufre	0.035% máx.

## Prepintada

**CARACTERÍSTICAS:** Plancha de acero zincada por inmersión en caliente, acanalada en forma de ondas conformadas en frío. Se encuentran pintadas en rojo u otros colores por un lado y blanco por el lado posterior.

**NORMA TÉCNICA:** JIS G 3302/94 Full Hard GALVANIZADO  
JIS G 3312 CGCH PRE-PINTADO

**PRESENTACIÓN:** Paquetes de 2 a 3 toneladas  
Revestimiento de Pintura  
Parte Superior: Rojo, Azul y Verde  
Parte Inferior: Blanco

**USO:** Para coberturas de casas, almacenes, etc.



### PROPIEDADES MECÁNICAS

Límite de Fluencia (mín.)	2090 - 3140 Kg/mm <sup>2</sup>
Alargamiento mín. en 2"	20%

### TOLERANCIAS DIMENSIONALES

Espesor	+/- 0.02 mm
Largo	+15 mm / -8 mm
Ancho	+/- 25 mm